

**KARTA TECHNICZNA**

## Rozcieńczalnik do cieniowania

Specjalny rozcieńczalnik do niwelowania optycznych różnic barwy w miejscu styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru akrylowego.

**PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO !**

**MOŻE BYĆ STOSOWANY DO:**

- ◆ barwnych emalii akrylowych
- ◆ lakierów bezbarwnych

**ZASADY POSTĘPOWANIA:**

Rozcieńczalnik do cieniowania nakłada się cienko w 1-2 przejściach w miejscach styku starej powłoki lakierowej i nowo nałożonego lakieru. Możliwe są dwie metody pracy:

**Metoda I (zalecana):** rozcieńczalnik do cieniowania nakładać cienko natychmiast po zakończeniu **każdej** warstwy lakieru bezbarwnego lub emalii.

**Metoda II:** rozcieńczalnik do cieniowania nakładać cienko natychmiast po zakończeniu aplikacji **ostatniej** warstwy lakieru bezbarwnego lub emalii.

**LEPKOŚĆ NATRYSKOWA, DYSZA PISTOLETU, CIŚNIENIE ROBOCZE:**

DIN 4/20°C 10 ÷ 12s, Ø1.3÷1.4mm, 3÷4 bar

**KOLOR:**

Bezbarwny

**WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA:**

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi. Termin ważności wynosi 24 miesiące w temperaturze 20°C

**PRZEPISY BHP:**

Stosować się do Karty Charakterystyki Substancji niebezpiecznej dla danego wyrobu.

**OPAKOWANIE:**

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze	Waga kartonu , kg
40601	0,5L	6	3,90

RANAL Sp. z o.o.

0P1L0317V1

Tel.: +48 34 329 45 03

Warszawska 36a

[www.ranal.pl](http://www.ranal.pl)

Fax: +48 34 320 12 16

42-240 Rudniki, PL

[ranal@ranal.pl](mailto:ranal@ranal.pl)

**RANAL**<sup>®</sup>

## KARTA TECHNICZNA

Podane informacje są oparte na starannych, laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.

RANAL Sp. z o.o.